

Varistone Stabimix

Stabilisatiemortel voor bestrating

Producttoepassing:

VARISTONE Stabimix is een kant-en-klare droge mortel op basis van tracement CEM II/B-P32,5N. Deze mortel is geschikt voor het stabiliseren van het zandbed onder bestratingen en als bindmiddel voor het maken van drainagemortel voor duurzaam waterdoorlatende bestratingssystemen.

De onderliggende bodemgesteldheid bepaald altijd de totale draagkracht van een systeem en dient aangepast te zijn op de te verwachten verkeersbelasting.

Door toepassing van tracement vermindert de kans op vlekvorming op natuursteen tegels.

Voorbehandeling:

Zorg voor een voldoende draagkrachtige en drainerende ondergrond. Egaliseer en verdicht de onderliggende zandlagen of indien noodzakelijk gebroken puin. De juiste ondergrond is afhankelijk van de te verwachten verkeersbelasting en afhankelijk van de toepassing.

Bij gebruik als stabilisatiemortel:

Verwerking:

Strooi ca. 5 kg VARISTONE Stabimix per m² uit over het ophoogzand. Hark of frees de mortel door de bovenste 10 cm van het ophoogzand en egaliseer de toplaag. Tril het zandbed goed aan en krab de toplaag iets open om de bestrating te kunnen leggen. Vervolgens kan de bestrating worden gelegd en eventueel worden afgetrild. Hiervoor gelden de voorschriften van de fabrikant van de bestrating.

Om een nog betere mengverhouding te verkrijgen geven wij het advies om de Stabimix en het zand vooraf in een resp. verhouding (1 : 6) te mengen met een betonmolen en daarna pas uit te storten in het werk.



VARISTONE®

Nabehandeling:

Verwijder na het bestraten achtergebleven droge stabilisatiemortel met een zachte bezem van het oppervlak. Overtollige mortel uit de voegen verwijderen. Zorg voor een minimale voegdiepte van 3 cm om de bestrating af te kunnen voegen.

Bevochtig en reinig hierna de tegels door met schoon water te nevelen/spoelen.

Daarna de aangelegde bestrating niet meer belasten en eerst voldoende uit laten harden. Dit kan enkele dagen duren, afhankelijk van de temperatuur. Daarna kan de bestrating worden gevoegd met een geschikte voeg.

Het geheel beschermen voor harde regen of enkele keren bevochtigen met water bij hogere temperaturen.

Bij gebruik t.b.v. drainagemortel:

Verwerking:

Varistone Stabimix kan ook gebruikt worden als bindmiddel voor het maken van drainagemortel voor duurzaam waterdoorlatende bestratingssystemen.

Kijk voor de uitgebreide instructies op onze website www.varistone.nl of neem contact op met uw Varistone dealer.

Voegadvies:

Als laatste de bestrating voegen met een geschikte voegmortel van Varistone.

Dit is afhankelijk van de toepassing.

Indien men cementgebonden voegmortel toepast, dient men rekening te houden met dilatatievoegen vanuit de onderopbouw

Varistone Stabimix

Stabilisatiemortel voor bestrating

Productinformatie:

Basis: Trascement CEM II/B-P 32,5 N
Keurmerk: CE 1077-CPD-16123
EN 197-1
Houdbaarheid: Circa 12 maanden na
productiedatum, bij droge en
vorstvrije opslag, in originele en
ongeopende verpakking.
Levering: In PE zakken van 25 kg
48 zakken per pallet



VARISTONE®

Waarschuwingen:

R 37/38 - Irriterend voor de luchtwegen en de huid
R 41 - Gevaar voor ernstig oogletsel
R 43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken
bij contact met de huid

Veiligheidsaanbevelingen:

S 2 - Buiten bereik van kinderen bewaren
S 22 - Stof niet inademen
S 24/25 - Aanraking met de ogen en huid
vermijden
S 26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met
overvloedig water afspoelen en deskundig medisch
advies inwinnen
S 36/37/39 - Draag geschikte beschermende
kleding, handschoenen en een
beschermingsmiddel voor de ogen/voor het
gezicht
S 46 - In geval van inslikken onmiddellijk een arts
raadplegen en verpakking of etiket tonen